

Dátum 2017.10.18.
Protokoll sorszáma 2017_T2_42
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSz EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSz EN 12667 szerint
Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2017_T2_42	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	50,2 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2017_T2_42 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_17_H80.DBF
 2017.10.18. 7:49:23
 $P_o = 17,496^\circ\text{C}$ $P_u = 2,506^\circ\text{C}$
 $\lambda = 36,09 \text{ mW}/(\text{m}^\circ\text{K})$



1. Mérés

Próbaszám	2017_T2_42
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,09
Hoellenállás [m² K/W]	1,391

lambda-10	36,09 mW/(m*K)
R-10	1,3910 m ² K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)