

Dátum 2018.01.09.
 Protokoll sorszáma 2018_T3_2
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
 Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése

Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Fetzer Péter

Mintamegjelölés	2018_T3_2	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft.-Szekszárd	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	49,7 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2018_T3_2 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T3_18_H80.DBF
 2018.01.09. 11:43:18
 Po = 17,494°C Pu = 2,500°C
 lambda = 37,82 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám	2018_T3_2
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	37,81
Hoellenállás [m ² K/W]	1,325

lambda-10 37,81 mW/(m*K)
 R-10 1,3250 m²K/
 TK 0,0000 mW/(m*K²)