

Dátum 2018.05.10.
Protokoll sorszáma 2018_T2_19
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2018_T2_19	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	49,9 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Szárítás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2018_T2_19 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_18_H80.DBF
 2018.05.10. 7:22:46
 Po = 17,500°C Pu = 2,498°C
 lambda = 36,83 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám 2018_T2_19
Mérési homérs. [°C] 10
Hom.-különbség [K] 10
lambda [mW/m*K] 36,84
Hoellenállás [m₂K/W] 1,3491

lambda-10 36,84 mW/(m*K)
R-10 1,3490 m²*K/
TK 0,0000 mW/(m*K²)