

**AUSTROTHERM MANZÁRD**

Termékosztály : EPS 150

## Műszaki jellemzők

	Mértékegység		Szabvány szerinti osztály vagy fokozat
Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál	kPa	≥ 150	CS(10)150
Hajlítószilárdság	kPa	≥ 200	BS200
Hővezetési tényező (közölt érték)	W/(m·K)	0,034	
Hővezetési tényező (tervezési érték)	W/(m·K)	0,034	
Páradiffúziós ellenállási szám	-	30 - 70	-
Páradiffúziós tényező	mg/(Pa·h·m)	0,009 – 0,020	-
Méretállandóság normál klímán	%	± 0,5	DS(N)5
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	%	≤ 5	DLT(2)5
Tűzvédelmi osztály	-		E
Mérétpontosság	vastagság	mm	± 2
	hosszúság	% vagy mm	±0,6 % vagy ± 3 mm
	szélesség	% vagy mm	±0,6 % vagy ± 3 mm
	derékszögűség	mm/1000 mm	± 5
	síklapúság	mm	± 5

Szabványos termékjelölés:

**EPS – EN 13163 –T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(5) – BS200 – CS(10)150 - DS(N)5 – DLT(2)5****Táblaméret:** 2015 x 1015 mm**Vastagság:** 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm**Élképzés:** lépcsős élképzéssel**Színjelzés:** 1 fekete sáv

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 1203200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.  
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 2897100 Szekszárd, Wopfing u. 3.  
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846