

Purocol ragasztó

Műszaki jellemzők

| | Mértékegység | |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| Viszkozitás | m·s·Pa | 4000 |
| Sűrűség | g/cm ³ | 1,11 |
| NCO (izocianát) tartalom | % | 12 |
| Feldolgozhatóság | perc | 30 |
| Kötésidő | óra | 2 |
| Hőállóság | °C | -40 - +80 |
| Oldószer | | oldószermentes |
| Anyagszükséglet | g/m ² | 120 |

Csomagolás: tubus, 310 ml

A **Purocol** egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó kisebb felületek esetén ajánlott a hőszigetelő anyag rögzítésére. A légnedvességre kötő anyaggal a polisztirol táblák az aljzathoz, vagy egymáshoz ragaszthatók. Az aljzat szilikát bázisú (beton, könnyűbeton, téglá, stb.), fém (fémszerkezetek, burkolatok) vagy fa egyaránt lehet.

AUSTROTHERM

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846