

Dátum 2019.10.17.  
 Protokoll sorszáma 2019\_T1\_42  
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik  
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérőlap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés 500mm x 500mm-es mintalap

Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Polgár Zsolt

|                       |                         |                    |                 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Mintamegjelölés       | 2019_T1_42              | Mintalap méretek   |                 |
| Mintalap származása   | Austrotherm Kft. - Győr | Alapfelület        | 500 mm x 500 mm |
| Anyagfajta megjelölés | AT- H80                 | Vastagság          | 49,8 mm         |
| Anyagfajta jellemzés  | EPS lap                 | Névleges vastagság | 50 mm           |

Mintalap előkezelés min. 14 nap ( $23 \pm 2$ )°C-on és ( $50 \pm 5$ )% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2019\_T1\_42 bei 10°C  
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1\_19\_H80.DBF  
 2019.10.17. 7:05:48  
 Po = 17,500°C Pu = 2,500°C  
 lambda = 36,93 mW/(m\*K)



## 1. Mérés

Próbaszám 2019\_T1\_42  
 Mérési homérs. [°C] 10  
 Hom.-különbség [K] 10  
 lambda [mW/m\*K] 36,93  
 Hoellenállás [m<sup>2</sup>K/W] 1,3268

lambda-10 36,93 mW/(m\*K)  
 R-10 1,3270 m<sup>2</sup>K/  
 TK 0,0000 mW/(m\*K<sup>2</sup>)