

Dátum 2023.10.09.
Protokoll sorszáma 2023_T2_41
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500X500mm mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2023_T2_41	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	50,4 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:

Szárítás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa


2023_T2_41 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_23_H80.DBF

2023.10.09. 10:09:55

Po = 17,500°C Pu = 2,500°C

lambda = 36,87 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám	2023_T2_41
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,87
Hoellenállás [m,K/W]	1,367

lambda-10	36,87 mW/(m*K)
R-10	1,3670 m ² *K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)