

**Dátum** 2023.07.11.  
**Protokoll sorszáma** 2023\_T3\_28  
**Vizsgáló intézmény** Lambda-Messtechnik  
**Vizsgálati melléklet** Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden  
**Mérésfelépítés** Mérolap vízszintes behelyezése  
 500X500mm mintalap  
**Szabványok** Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése IMSZ EN 12667 szerint  
**Vizsgáló** Fetzer Péter

<b>Mintamegjelölés</b>	2023_T3_28	<b>Mintalap méretek</b>	
<b>Mintalap származása</b>	Austrotherm Kft. - Szekszárd	<b>Alapfelület</b>	500 mm x 500 mm
<b>Anyagfajta megjelölés</b>	AT - H80	<b>Vastagság</b>	70,6 mm
<b>Anyagfajta jellemzés</b>	EPS lap	<b>Névleges vastagság</b>	70 mm

**Mintalap előkezelés** min. 14 nap  $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ -on és  $(50 \pm 5)\%$  relatív pára tartalmú térben

**Tömegváltozás:**

**Száritás**

**Mérés**

**Mérés előtti nedvességtartalom**

**Vizsgálati nyomás** 1000 Pa


2023\_T3\_28 bei  $10^{\circ}\text{C}$

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T3\_23\_H80.DBF

2023.07.11. 12:49:36

$P_o = 17,498^{\circ}\text{C}$   $P_u = 2,500^{\circ}\text{C}$

$\lambda = 36,96 \text{ mW}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$



## 1. Mérés

**Próbaszám** 2023\_T3\_28  
**Mérési homérs. [ $^{\circ}\text{C}$ ]** 10  
**Hom.-különbség [K]** 10  
 **$\lambda$  [mW/m $^{\circ}\text{K}$ ]** 36,96  
**Hoellenállás [m $^2$ K/W]** 1,9102

**$\lambda$ -10** 36,96 mW/(m $^{\circ}\text{K}$ )  
**R-10** 1,9100 m $^2$ K/  
**TK** 0,0000 mW/(m $^{\circ}\text{K}^2$ )