

Dátum 2023.12.04.
 Protokoll sorszáma 2023_T1_49
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
 Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
 Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
 Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2023_T1_49	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	49,3 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ -on és $(50 \pm 5)\%$ relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2023_T1_49 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1_23_H80.DBF
 2023.12.04. 6:59:42
 $P_o = 17,500^\circ\text{C}$ $P_u = 2,504^\circ\text{C}$
 $\lambda = 36,54 \text{ mW}/(\text{m}^\circ\text{K})$



1. Mérés

Próbaszám	2023_T1_49
Mérési hőmérs. [$^\circ\text{C}$]	10
Hom.-különbség [K]	10
λ [mW/m $^\circ\text{K}$]	36,52
Hoellenállás [m $^\circ\text{K}/\text{W}$]	1,3499

λ_{10}	36,52 mW/(m $^\circ\text{K}$)
R-10	1,3500 m $^\circ\text{K}/\text{W}$
TK	0,0000 mW/(m $^\circ\text{K}^2$)