

**Dátum** 2024.12.18.  
**Protokoll sorszáma** 2024\_T1\_51  
**Vizsgáló intézmén** Lambda-Messtechnik  
**Vizsgálati melléklet** Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden  
**Mérésfelépítés** Mérolap vízszintes behelyezése  
 500X500mm mintalap  
**Szabványok** Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint  
**Vizsgáló** Polgár Zsolt

<b>Mintamegjelölés</b>	2024_T1_51	<b>Mintalap méretek</b>	
<b>Mintalap származás</b>	Austrotherm Kft. - Győr	<b>Alapfelület</b>	500 mm x 500 mm
<b>Anyagfajta megjelölés</b>	AT - H80	<b>Vastagság</b>	49,8 mm
<b>Anyagfajta jellemzés</b>	EPS lap	<b>Névleges vastagság</b>	50 mm

**Mintalap előkezelés** min. 14 nap ( $23 \pm 2$ )°C-on és ( $50 \pm 5$ )% relatív pára tartalmú térben

## Tömegváltozás

Száritás

Mérés

**Mérés előtti nedvességtartalom**

**Vizsgálati nyomás** 1000 Pa


2024\_T1\_51 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1\_24\_H80.DBF

2024.12.18. 9:27:33

Po = 17,502°C Pu = 2,498°C

lambda = 36,79 mW/(m\*K)



## 1. Mérés

<b>Próbaszám</b>	2024_T1_51
<b>Mérési homérs. [°C]</b>	10
<b>Hom.-különbség [K]</b>	10
<b>lambda [mW/m*K]</b>	36,79
<b>Hoellenállás [m_K/W]</b>	1,3536

<b>lambda-10</b>	36,79 mW/(m*K)
<b>R-10</b>	1,3540 m²*K/
<b>TK</b>	0,0000 mW/(m*K²)