

Dátum 2024.08.12.
 Protokoll sorszáma 2024_T1_33
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
 Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
 Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
 Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2024_T1_33	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	49,1 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2024_T1_33 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1_24_H80.DBF
 2024.08.12. 8:11:27
 $P_o = 17,494^\circ\text{C}$ $P_u = 2,500^\circ\text{C}$
 $\lambda = 36,78 \text{ mW}/(\text{m}^\circ\text{K})$



1. Mérés

Próbaszám	2024_T1_33
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,78
Hoellenállás [m _s K/W]	1,335

lambda-10 36,78 mW/(m*K)
 R-10 1,3350 m²*K/
 TK 0,0000 mW/(m*K²)