

Dátum 2025.04.07.
 Protokoll sorszáma 2025_T1_15
 Vizsgáló intézmén Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
 Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
 Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
 Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2025_T1_15	Mintalap méretek	
Mintalap származás	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	50,2 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Szárítás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomá 1000 Pa

2025_T1_15 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1_25_H80.DBF
 2025.04.07. 6:55:05
 $P_o = 17,494^\circ\text{C}$ $P_u = 2,502^\circ\text{C}$
 $\lambda = 36,96 \text{ mW}/(\text{m}^*\text{K})$



1. Mérés

Próbaszám	2025_T1_15
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,98
Hoellenállás [m. K/W]	1,3575

lambda-10	36,96 mW/(m*K)
R-10	1,3580 m ² *K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)